

TITEBOND® ORIGINAL WOOD GLUE

タイトボンド® オリジナル ウッドグルー

基本物性	種類	脂肪族樹脂エマルジョン
	状態	液状
	色	黄色
	乾燥皮膜	薄茶色半透明
	不揮発残分	45~47 %
	粘度	3,000~3,400 cps
	pH	4.6
	容量	522g(16oz)

使用条件	使用温度	10°C以上
	オープンタイム	約 5分(20°C)
	クローズドタイム	約 10~15分(20°C)
	最低塗布面積	約 23m ² /gallon
	圧縮圧力	針葉樹 100~150psi / 広葉樹 175~250psi
	塗布方法	ノズル・ローラー・刷毛
	拭き取り	乾燥前は、湿らせた布で拭き取る 乾燥後は、スクレパー又はサンドペーパーで削り取る

- 特長
- 初期接着性が良く、乾燥が早いので、圧縮時間が短くて済みます。
 - 従来の木工用ボンドに比べ、次の作業が早く行え、効率性が向上します。
 - 乾燥後は、研磨性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、塗装が可能です。
 - 木材など、ほとんどの多孔質材料に使用出来ます。
 - 有機溶剤を含まず、有害なVOC及び指定13物質を使用していません。
 - 水系接着剤ですので、危険性がなく、安心して使用出来ます。
-

- 使用上の注意
- 硬化乾燥時間は、使用環境、使用状況等で変わります。
 - 屋外や湿気の多い箇所、また耐水性が要求される箇所には使用出来ません。
 - 構造用もしくは、負荷が大きくかかる箇所には使用出来ません。
 - 幼児の手の届かない室内にしっかりキャップを閉め保管し、凍結を避けて下さい。
 - 接着用途以外には使用しないで下さい。
-

製造元: Franklin International inc (フランクリンインターナショナル)
2020 Bruck Street, Columbus, Ohio, 43207, U.S.A

輸入販売元: 株式会社 松屋商会 (Matsuyashokai Co.,Ltd.)
544-0015 大阪市生野区巽南2丁目4番14号
TEL: 06-6754-4020 FAX: 06-6757-4784
URL: <http://www.matuyashokai.co.jp>
E-mail: matuya@matuyashokai.co.jp